

BA-802 / SERAMİK ÜSTÜ SERAMİK ASTARI

ÜRÜN TANIMI

Akrilik dispersiyon esaslı, seramik üstü seramik kaplama uygulamasından önce aderansı artırmak amacıyla kullanılan, yüksek yapışma gücüne sahip astardır.

KULLANIM ALANLARI

Bestkim BA-802 Seramik Üstü Seramik Astarı, seramik, mozaik, mermer, ahşap, brüt beton gibi camsı yüzeylerde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Yüksek aderans gücü sağlar.

Kullanıma hazırdır.

Seramik yapıştırıcının yüzeye daha iyi tutunmasını sağlar.

Solvent içermez.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

(23 ± 2°C ve %50±5 bağıl nem)

Renk:	Kırmızı
Şekil:	Sıvı
Yoğunluk:	1.50 kg/lt
Uygulama sıcaklığı:	+5 - 30 C°
Sıcaklık Dayanımı:	(-30) - (+70 C°)
Sarfiyat:	100-125 gr/m ²
Kuruma Süresi:	1 saat
Tam kuruma süresi:	5 saat
Raf ömrü:	Açılmamış orijinal ambalajında 12 aydır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey kürünü almış olmalıdır. Yüzey yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey nemsiz, tozsuz, kuru ve temiz olmalıdır. Yüzeyde çatlaklar var ise tamir harcı ile onarılmalıdır.

EKİPMAN TEMİZLİĞİ

Uygulama sonrasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki harç kurumadan su ile temizlenmelidir.

AMBALAJ

3,5kg. Plastik Kova

RAF ÖMRÜ

(Toz ve sıvı) Açılmamış ambalajında
kuru ortamda 12 ay

DEPOLAMA KOŞULLARI

Kuru, serin bir ortamda, güneşten ve dondan korunarak depolanmalıdır.

İMHA ETME

Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Ürünün kolay ve güvenli şekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF) başvurunuz. Göze temas ettirmeyiniz. Kullanım sırasında uygun eldiven, gözlük ve maske kullanılması önerilir.

UYARILAR VE ÖNERİLER

Uygulamadan sonra direkt güneş ışığı, şiddetli rüzgar; yüksek hava sıcaklığı, don gibi olumsuz hava koşullarından korunmalıdır.

Sürekli suya maruz kalan yüzeyler için kullanıma uygun değildir.

Yabancı madde ilave etmeyiniz.

Uygulamadan hemen sonra eller ve kullanılan ekipmanlar bol su ile yıkanmalıdır.

Ağız kapalı bir şekilde saklayınız.

UYGULAMA TALİMATI

Kendi ambalajında veya temiz bir kap içerisinde düşük devirli mikserle 3 dk. karıştırınız.

Uygulama yapılacak yüzeye fırça veya rulo yardımıyla tek kat olarak uygulanır. Yüzey çok emici ise tam kurumadan sonra ikinci kat uygulanabilir.

Kullanıma hazır bir astardır; su ile inceltilemez.